

TECHNISCHE FICHE



DST PE-Foam Tape 1,00 mm

Algemeen

DST PE-Foam Tape 1,00 mm is een dubbelzijdige polyethyleen (PE) schuim tape met hoge aanhechtingskracht voor het verlijmen van glaslatten in kunststof of metaal en andere niet poreuze materialen op glas. Alsook voor het verlijmen van spiegels op niet poreuze materialen zoals glas, metalen, keramische tegels, hard PVC, polycarbonaat en ABS. De tape bezit een goede UV en temperatuur bestendigheid en kan worden gebruikt voor zowel binnen als buiten toepassingen.

Toepassingen

- Veelgebruikt in de auto-industrie en voor thuisdecoratie.
- Bevestigen van exterieure sierlijsten en zijmoldings van auto's.
- Monteren van emblemen en badges.
- Bevestigen van autospiegels, meubelspiegels.
- Monteren van borden, decoratieve panelen, ...
- Assembleren van stangen, emblemen, badges, point-of-sales displays, haken, kabelgoten, ...
- Geschikt voor zowel interieur als exterieur gebruik.

Verpakkingen en kleuren

Kleur	Dikte	Breedte	Lengte	Artikelnummer	EAN-code	Verpakking
Zwart	1,00 mm	12 mm	25 m	MONTBDSTPE7003	5407008138912	20 rollen
Zwart	1,00 mm	15 mm	50 m	MONTBDSTPE6101	5407008138547	16 rollen
Zwart	1,00 mm	19 mm	25 m	MONTBDSTPE7005	5407011710525	20 rollen
Zwart	1,00 mm	20 mm	66 m	MONTBDSTPE452127	5407008139001	16 rollen
Zwart	1,00 mm	30 mm	50 m	MONTBDSTPE451444	5407008138158	17 rollen
Wit	1,00 mm	9 mm	66 m	MONTBDSTPE7017	5407011710273	36 rollen
Wit	1,00 mm	12 mm	50 m	MONTBDSTPE7018	5407011710259	30 rollen
Wit	1,00 mm	15 mm	50 m	MONTBDSTPE7019	5407011710266	23 rollen
Wit	1,00 mm	19 mm	25 m	MONTBDSTPE7020	5407011710310	20 rollen

Overige breedtes op aanvraag beschikbaar.

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Kleefstof		Acrylaat	
Drager		PE Foam	
Temperatuurbestendigheid	°C	- 40 tot + 120	
Kleefkracht	N / 25 mm	19,6	
Weerstand tegen solventen		Goed	
Chemische bestendigheid		Zeer goed	
UV-bestendigheid		Zeer goed	
Weerstand tegen vochtigheid		Zeer goed	
Afschuifsterkte (dynamisch)	kg / cm ²	6	
Afschuifsterkte (statisch)	g / 3,23 cm ²	1000	7 dagen bij 23 °C
Dichtheid	kg / m ³	100	

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BV aansprakelijk voor enige gevolgschade.