



BERTEC®
for flexible fixation

Ontdreuningsrol

Algemeen

Tape samengesteld uit een plasto-elastische butylmassa met een grote kleefkracht, bekleed met een aluminiumfilm.

Toepassingen

- afdichting van glasramen en veranda's
- afdichting bij gevels (aluminium of metaal)
- bescherming rond buizen
- herstelling van lichtkoepels

Eigenschappen

- zeer goede weerstand tegen uv-straling
- zeer goede hechting op poreuze ondergronden mits gebruik van primer
- verenigbaar met de meeste gangbare bouwmaterialen

Applicatie Verwerkingsmethode

De ondergrond moet schoon, droog, stevig en stofvrij zijn. Bij poreuze of moeilijk hechtende ondergronden wordt EPDM FOIL Primer aangeraden. Verwijder een deel van de beschermfolie om het product te positioneren, verwijder daarna de rest en druk goed aan met een stalen aandrukrol om luchtballen te vermijden. Volg de vorm van de ondergrond om spanningen en loskomen te voorkomen. De aandrukkracht moet tussen 5 en 15 g/cm² liggen. Zorg bij overlappingen voor minstens 5 cm overlap. De aluminiumfolie is overschilderbaar na een voorafgaande test. Controleer altijd vooraf de hechting en chemische compatibiliteit met de ondergrond.

Verwerkingsmethode (vervolg)

Houd rekening met de verwerkingstemperatuur. Bij het vervangen van een bitumenband door een butylband moeten alle bitumenresten volledig verwijderd worden, gevolgd door ontvetting met een geschikt solvent. Zorg ervoor dat er geen stilstaand water op de butyllijm laag blijft staan om een goede waterdichting te garanderen. Butylkitten zijn plastisch en hebben een beperkt elastisch herstel, waardoor ze niet geschikt zijn voor permanente verlijmingen of als vervanging van mechanische bevestigingen. Let op: de mechanische eigenschappen van butyl nemen af bij hoge temperaturen, en het materiaal is gevoelig voor solventen.

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Verpakkingen en kleuren

Kleur	Dikte	Lengte	Diameter	Artikelnummer	EAN-code	Inhoud
Zwart	1.50 mm	10 m	80 mm	ROOFIANTID450965	5407011710655	12 rollen/doos
Zwart	1.50 mm	10 m	100 mm	ROOFIANTID451943	5407011710662	12 rollen/doos
Zwart	1.50mm	10 m	130 mm	ROOFIANTID451944	5407011710679	4 rollen/doos
Zwart	1.50mm	10 m	200 mm	ROOFIANTID452079	5407011710686	4 rollen/doos
Zwart	1.50mm	10 m	50 mm	ROOFIANTID455339	5407011710693	24 rollen/doos
Zwart	1.50mm	10 m	300 mm	ROOFIANTID455393	5407011710709	4 rollen/doos

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Soortelijk gewicht	g/cm ³	≥ 1,2	
Initiële kleefkracht		onmiddellijk	
Verlijming		± 24 u, afhankelijk van de temperatuur	
Loop tack	N	≥ 34	ASTM D6195
Peelkracht 180°	N/10 mm	≥ 12	ASTM D3330
Treksterkte	N/mm ²	90	ASTM D882
Vaste stoffen	%	100	
Rek bij breuk	%	20	ASTM D882
Verwerkingstemperatuur	°C	+5 tot +35	
Temperatuurweerstand	°C	-20 tot +80	
Houdbaarheid	maanden	24 na productiedatum	
Opslag	°C	In gesloten verpakking <30 °C	

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.